

TERRAGENA LEVITER

- pavimento in argilla -

Composizione:

Sabbia calcarea ed inerti naturali in curva granulometrica 0 – 0,7mm (finitura) e 0 - 1mm (base) ed argilla selezionata.

Campi d'impiego:

Terragena Leviter è un pavimento in argilla naturale per interni ed è adatto a qualsiasi tipo di locale.

Applicazione e lavorazione:

Terragena Leviter si mescola in impastatrice o con frusta fino ad ottenere un rasante morbido.

Inumidire leggermente e rasare il massetto realizzato con Argipav o Naturpav utilizzando il prodotto Leviter BASE fino a creare una superficie piana e omogenea .

Successivamente stendere la finitura colorata Terragena Leviter Finitura rasando e lisciando con spatola in plastica o in acciaio inox. La finitura si può applicare sulla base ancora fresca oppure su base asciutta bagnando preventivamente con pennello o spruzzino.

Dopo che la pavimentazione si è perfettamente asciugata si procede con l'applicazione di Terragena Oil. L'olio si stende a pennello in 2 o 3 mani a non più di 40 minuti l'una dall'altra. Indicativamente si consumano circa un litro di olio per metro quadrato, in base alla rugosità della superficie.

Dopo qualche giorno di riposo procedere alla ceratura finale con apposita cera.

Indicazioni:

Non aggiungere calce o cemento all'impasto, qualsiasi tipo di aggiunta può compromettere la buona riuscita dell'opera.

Assicurarsi che al fondo sia stata applicata un'adeguata barriera al vapore per evitare la risalita di umidità che potrebbe comportare difetti estetici alla superficie.

Applicare la finitura in un'unica mano, qualunque ripreso o ritocco fatto dopo la parziale o completa asciugatura della finitura ritorna a vista con il trattamento ad olio.

Il completo indurimento del pavimento si ha dopo circa 6-8 settimane anche se la calpestabilità si raggiunge già dopo 4-5 giorni dal trattamento ad olio. Nel periodo antecedente al completo indurimento elementi con piccole superfici di appoggio quali sedie, tavoli, impalcature, ecc... potrebbero deformare o compromettere la regolarità dell'opera. Tutte le lavorazioni vanno eseguite a temperature comprese tra i 12 e i 25°C.

Consumo:

Leviter Base: circa 4-7 kg/mq.

Leviter Finitura circa 2,5 kg/mq.

Confezioni:

Disponibile in sacchi da 25 Kg.

Le informazioni contenute in questa scheda si basano sulle nostre conoscenze alla data della stampa. La ditta non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose, che possano derivare da un uso improprio delle informazioni riportate nel presente documento. Si consiglia di effettuare una o più prove prima di stabilire il procedimento più corretto. A pubblicazione di una nuova edizione, la presente scheda perde la sua validità. La scheda tecnica è un documento informativo non ne possono derivare vincoli legali. 08/2013 V1.4



Terragena

Sede: Via Giotto 41

45100 Rovigo (RO)

Tel. +39 0425 494085

E-mail: info@terragera.eu

Sito: www.terragera.eu